

Corporate Fabrics QS- Standard
Style: Cordura Ballistic
DIG SERBIA

- 3-Lagen Laminat - FC-Finish - C6
70% Polyamide, 13% PU-Membrane, 13% PES-Backing, 4%EL

Standard	Normative References	Unit	Specification	Tolerance
Usable Width	EN 1773	cm	145	+/- 3
Weight Fabric	ISO 3801	gr./m ²	345	+/-7%
Threadcount/ Construction warp	EN 1049 - 2	counts/dm	200	+/-15
Threadcount/ Construction weft	EN 1049 - 2	counts/dm	225	+/-15
Breaking strength warp	EN ISO 13934-1	N	2500	-100/>
Breaking strength weft	EN ISO 13934-1	N	1400	-100/>
Tear strength lengthwise	EN ISO 13937-2	N	≥ 70	-
Tear strength across	EN ISO 13937-2	N	≥ 100	-
Abrasion (Martindale)	EN ISO 12947-2	12 kPa	> 50.000	-
Shrinkage 40° C Warp / Weft	EN ISO 6330 and ISO 5077	%	< 2	+/-4%
Fastness to rubbing – dry / wet	EN ISO 105-X12	Note	4	-
Fastness to washing 60° C (Staining of adjacent fabric/ Colour change)	EN ISO 105 C06 - C25	Note	4	-
Fastness to water (Staining of adjacent fabric/ Colour change)	EN ISO 105-E01	Note	4	-
Fastness to perspiration acid/alkali	EN ISO 105-E04	Note	4	-
Fastness to dry cleaning	EN ISO 105-D01	Note	4	-
Fastness to light	EN ISO 105 B02	Note	4	-
Certificate of Ökotex Standard 100/II 	The technical parameters in the specification are non-binding approximate values and serve merely the goods description of the fabric.			

Corporate Fabrics GmbH
 info@corporate-fabrics.de

Sitz der Gesellschaft:
 Eppenreuth 55 ■ D-95356 Grafengehaig
 Telefon: +49 (0) 92 55/97 97-49 ■ Telefax: +49 (0) 92 55/97 97-78

Vertriebsbüro Technische Textilien
 Orter Ringweg 19 - 95233 Helmbrechts
 Telefon: +49 (0) 9252/702 137 - Telefax: +49 (0) 9252/702 140

Geschäftsführer: Hans-Martin Erhardt und Klaus Zuleeg ■ Registergericht Bayreuth ■ HRB 3701 ■ Erfüllungsort ist Eppenreuth

